

BISON TIX[®]



PRODUCTOMSCHRIJVING

Gelvormige contactlijm op basis van synthetische rubber, kunstharsen en oplosmiddelen.

TOEPASSINGSGBIED

Lijmt plastic bekledingsplaat (zoals Formica), fineer, board, plastic randen, trapranden, vloerbedekking op trappen, rubber, leer, linoleum, kurk, polyetherschuim, textiel onderling en op hout, spaanplaat, beton, stucwerk en metaal. Niet geschikt voor polystyrenschuim (piepschuim).

EIGENSCHAPPEN

Druipt niet, draadt niet
 Universeel
 Direct vast
 Extra sterk
 Vochtbestendig
 Zeer goed bestand tegen vorst
 Chemicaliënbestendig
 Eenvoudig te verwerken

Omschrijving	Artikelnr.	BE	EAN (stuks)	EAN (BE)
Tube 50 ml. schapdoos	1305053	24	8729 6297	8710439 015941
Tube kaart 50 ml.	1305055	12	8710439 060781	8710439 000954
Tube 100 ml. schapdoos	1305108	15	8710439 009087	8710439 032917
Tube kaart 100 ml.	1305104	12	8710439 060798	8710439 003498
Bus 250 ml.	1305250	6	8710439 052502	8710439 003504
Bus 750 ml.	1305375	6	8710439 034508	8710439 001340
Bus 2,5 l.	1305425	1	8710439 034683	8710439 034683

VERWERKING

Bewerking ondergrond: De te lijmen delen moeten droog, vet- en stofvrij zijn.

Gereedschap: Speciale Bison Lijmkam of m.b.v. een fijngetande spatel. Gereedschap reinigen met Bison Ontvetter.

Aanbrengmethode: Beide delen gelijkmatig en geheel insmeren m.b.v. de speciale Bison Lijmkam of met een fijngetande spatel. De spatel rechtop houden. Hierdoor wordt de juiste hoeveelheid lijm opgebracht. Bij voorkeur het ene oppervlak van links naar rechts en het andere vlak van boven naar onder insmeren

Verwerkingstemperatuur: Niet verwerken beneden +10°C.

Droogtijd: 10-25 minuten.

Verbruik: 1 liter per 2-21/2 m² (tweezijdig ingestreken).

GEBRUIKSAANWIJZING

Lijm aanbrengen. Tenminste 10 minuten, maar beslist niet langer dan 25 minuten laten drogen. Als de lijmlaag droog aanvoelt, wanneer men er met de vinger opdrukt, de materialen op de juiste plaats brengen. Daarna bevestigen door over het gehele oppervlak stevig aan te kloppen of te persen. Bij het lijmen van kleine oppervlakken bezit Bison Tix een zekere 'verschuivingsmogelijkheid'; de ingesmeerde delen kunnen, indien zeer voorzichtig op elkaar gelegd, nog enigszins t.o.v. elkaar worden verschoven. Daarna bevestigen door stevig aan te kloppen. De te lijmen delen moeten goed op elkaar sluiten. Hobbels en holten maken het hechtingsvlak kleiner. Luchtblazen kunnen worden vermeden door bij het bevestigen het materiaal a.h.w. af te rollen. Tijdens het drogen de met Bison Tix ingesmeerde materialen niet op de tocht zetten of in een ruimte waar waterdamp of stof aanwezig is. De temperatuur van de lijm en het materiaal dienen hoger te zijn dan die van de werkruimte (18° - 20°C). Dit om condensvorming, met risico op een mislukte verlijming, te voorkomen. Relatieve luchtvochtigheid bij voorkeur niet hoger dan 65%.

PRODUCTOMSCHRIJVING

Tixotrope contactlijm op basis van polychloropreenrubber, kunstharsen en oplosmiddelen.

EIGENSCHAPPEN

Verdunbaarheid: mag beslist niet verdund worden. Niet roeren.

Temperatuurbestendigheid: ca. 70°C.

Hoedanigheid: tixotroop

Chemicaliënbestendigheid: bestand tegen olie, basen en zuren.

TECHNISCHE GEGEVENS

Basisgrondstof : polychloropreenrubber.

Kleur : geel.

Vast stofgehalte : 20%.

Dichtheid : 895 kg/m³.

Viscositeit : tixotroop.

Vlampunt : K1 (<21°C).

VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

Symbool = F Xi

R 11 = Licht ontvlambaar.

R 38 = Irriterend voor de huid.

R 67 = Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.

S 2 = Buiten bereik van kinderen bewaren.

S 9 = Op een goed geventileerde plaats bewaren.

S 16 = Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken.

S 24 = Aanraking met de huid vermijden.

S 46 = In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen

en verpakking of etiket tonen.

S 51 = Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.

VERVOERSCLASSIFICATIE

RID/ADR = 35(c)

IMDG = 3.2

UN = 1133 Lijmen

OPSLAGSTABILITEIT

Minimaal 24 maanden, mits vorstvrij, op een koele plaats (+5°C tot +25°C) in goed afgesloten verpakking.

Vorstbestendigheid: goed

LIJMVLEKKEN

Verwijderen door het materiaal, indien mogelijk, in Bison Lijmvlekverwijderaar te dompelen. In andere gevallen, verse vlekken verwijderen met wasbenzine.

Oudere vlekken met verfafbijt behandelen.

Onze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreide onderzoeken en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid van materialen en/of omstandigheden waaronder onze producten worden gebruikt, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan echter graag voor u klaar met advies.